GUARANTEED
ORIGINAL BRAND
ORIGINAL PORTUGUESE CORK
ISOLOCORK®
REGISTERED TRADEMARK FROM PUBLIDUPLO COMPANY
Highest Quality







Designs Bonitos Ganham Vida com Soluções Simples

ISOLOCORK FILLER (Cortiça Projetada)
3mm de espessura para aplicação interior e exterior onde a maior necessidade é o isolamento de humidade e eliminação de fissuras.
Produto desenvolvido para uma aplicação fácil e rápida em qualquer tipo de fachada.
Todas as cores disponíveis.

TÜV SÜD certified | Pigment yourself | natural | PAINTABLE | FIRE RESISTANT | WATER PROOF

Contactos:

Zona Indústrial de Sam, Rua da Fervença, edfício 1 4760-725 Ribeirão - V. N. Famalicão PORTUGAL
Escritório: +351 252 491 859 www.isolocork.com - email: isolocork@isolocork.com

O melhor isolamento de humidade é em

Cortiça Projetada!





	Isolocork Filler Cortiça Projetada	ETICS
Não precisa remover soleiras e condutores de água	✓	✗
Resistente ao fogo	✓	✗
Respirável	✓	✗
Reparável	✓	✗
Aplicável sobre Cerâmicos	✓	✗

As melhores soluções chegam naturalmente!

Isolocork Filler (cortiça projetada) é um revestimento de interior e exterior para aqueles que precisam de isolamento de humidade, remoção de fissuras e reparação de paredes devido a pequenos defeitos de pintura. Excelente isolante térmico, respirável e repelente à água.
Muito fácil e rápido de aplicar, este produto é a melhor solução para quem tem fissuras.
Aplicação por projeção, não é necessário alterar soleiras de portas e janelas, nem remover condutores de água, etc
Pode ser aplicado em superfícies curvas, chaminés e em praticamente todos os tipos de superfície (cimento, madeira metal, etc), é uma excelente barreira contra o fogo e não liberta fumos tóxicos.
Disponível numa grande variedade de cores, este acabamento enfatiza a textura, flexibilidade, velocidade de aplicação, simplicidade e versatilidade.

Misture a cortiça com o ligante por 2 minutos...
...e já está. Pronto a aplicar!



Especificações

Aparência	Aparência Viscosa - Pasta
Cor	Cores RAL disponíveis
Densidade	0,82 +/- 0,20 g/cm3
Armazenamento	12 meses na embalagem original num local seco e protegido do sol
Tempo de Secagem	4 a 6 horas entre camadas 12 a 24 horas secagem final
Rendimento	650 gramas/camada
Temperatura de Aplicação	5ºC a 30ºC
Condutividade Térmica	0,061 W/m.K ISO 8301:1991
Permeabilidade ao Vapor de Água	2,97 EN ISO 7783:2011
Envelhecimento Acelerado	Adaptado à norma ASTM G 53
Ruptura de Tensão de Flexão	3.15 Mpa
Ruptura de Tensão de Compressão	6,5 Mpa
Coeficiente de Absorção de Água	0,1 Kg/(m2,min0.5)
Adesão ao Tijolo de Cerâmica	0,4 N/mm2
Adesão ao Bloco de Cimento	0,6 N/mm2



Todas as cores disponíveis

